



Hartöl

(Tvrdý olej)

Prodyšný a vodoodpudivý základní a vrchní nátěr pro středně namáhané dřevěné povrchy nábytku a podlah v interiéru; vytváří povrchový film; obsahuje rozpouštědla.



Popis produktu

Oblast použití

K základnímu nátěru a povrchové úpravě všech savých podkladů, jako jsou dřevěné a korkové podlahy, terakota, kameninové dlaždice, neutrální sítěrkové podlahy, desky na bázi dřeva, jako jsou OSB desky atd.. Nemění barvu dřeva. Pro použití v interiéru na středně zatížené povrchy. Hartöl lze použít i pro renovaci povrchu dříve provedených, starých lazurních nátěrů.

Zpracování

Zpracování

Před použitím nádobu dobře promíchejte/protřepejte. Tvrdý olej nanášejte tence a rovnoměrně plochým štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. Nechte zaschnout a v případě potřeby přebruste. Vyvarujte se aplikace příliš silných nánosů oleje! Tvrdý olej naneste stejným způsobem podruhé přibližně nejdéle do 12 až 16 hodin. Během nanášení a schnutí výrobků zajistěte důkladné větrání a cirkulaci čerstvého vzduchu! Pokud aplikujete olej v barevném odstínu, doporučujeme provést poslední vrstvu nepigmentovaným produktem. V opačném případě může dojít k obtěžování zápachem!

Spotřeba

Obvykle pro 1 nátěr cca 18 m²/l ; pro 2 nátěry cca 14 m²/l. Konkrétní spotřebu je nutné předem ověřit zkouškou na konkrétním podkladu.

Doba schnutí	Doba schnutí je přibližně 16-24 hodin (20-23 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Úplné vyschnutí a možnost plného zatížení po 7 - 10 dnech.
Čištění nástrojů	Pomocí GNature Thinner 160, nebo Brush Cleaner 185.

Podklady a jejich předběžná úprava

Podklad	Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a bez prachu. Pracovní teplota nesmí být nižší než 12 °C. Nižší teploty zpomalují proces sušení. Závěrečné broušení povrchů smirkovým papírem se zrnitostí min. 120, nebo mřížkou.
----------------	--

Informace o výrobku

Složení	Izoalifáty, směs přírodních olejů a pryskyřic, mastek, vosk, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.
Bezpečnostní upozornění pro těkavé organické látky	Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku je max. 480 g/l. Limitní hodnota EU je max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010).
GISCODE	Ö 60
Skladování	Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu dobře uzavřete.
Likvidace odpadu	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

Upozornění	Pracovní materiály nasáklé produktem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach apod. s olejem, který není zcela suchý, je třeba skladovat vzduchotěsně v kovových nádobách, nebo ve vodě a poté zlikvidovat, protože jinak hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek sám o sobě není samozápalný. Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnostní opatření a informace	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz

9. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.