



## Lehmfarbe (Hliněná barva)

Neobsahuje rozpouštědla a je propustná pro vodní páry. Výsledkem je přirozeně bílý, matný povrch, který reguluje vlhkost v místnosti obytného prostoru. Třída kryvosti 2. Třída odolnosti proti oděru za mokra 3.



## Popis produktu

**Oblast použití** Pro všechny savé, minerální podklady v interiéru, zejména hliněné omítky. Také pro OSB desky.

## Zpracování

**Zpracování** **Před použitím důkladně promíchejte!**  
Barvu rovnoměrně naneste válečkem, štětcem, nebo štětkou a rozetřete rovnoměrně do všech směrů. Zpravidla se aplikuje 1 vrstva. Během nanášení a schnutí dobře větrejte.

**Spotřeba** 1 l vystačí přibližně na 6 až 7 m<sup>2</sup> jednoho nátěru. Spotřebu doporučujeme předem ověřit zkouškou na konkrétním podkladu.

**Doba schnutí** Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %: přibližně 6-12 hodin.

## Podklady a jejich předběžná úprava

**Podklad** Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý a bez prachu. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu.

## Informace o výrobku

<b>Složení</b>	Voda, jíl, křída, celulóza, oxid titaničitý, rostlinný emulgátor, kyselina polyasparagová, světlicový olej, benzisothiazolinon, chlorid stříbrný (< 100 mg/l).
<b>Ředidla a čisticí prostředky</b>	Čištění a ředění vodou. Výrobek je dodáván připravený k použití.
<b>GISCODE</b>	MD-F 01
<b>Skladování</b>	Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Trvanlivost v neotevřeném stavu nejméně 1 rok. Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.
<b>Likvidace odpadu</b>	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. <b>080112</b> ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 080111. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
<b>Bezpečnostní opatření a informace</b>	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na <a href="http://www.meffert.cz">www.meffert.cz</a>

24. 10 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).