



Ölbeize (Olejové mořidlo)

Toto olejové mořidlo je intenzivně probarvený přípravek na dřevo a vytváří barevně přívětivou kvalitu povrchu pro všechny povrchy z ušlechtilého dřeva. Odpuzuje nečistoty a vodu.

Na rozdíl od běžných nátěrových systémů je díky použití rostlinných složek dosaženo rovnoměrnějšího zbarvení a harmonického vzoru nátěru. Odolává vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě. Bez tvorby vodních skvrn.

Zajišťuje zlepšení odolnosti povrchu a jejich UV ochranu. Jako závěrečnou úpravu olejového mořidla lze v interiéru použít G Nature Arbeitsplattenöl, nebo Hartöl a v exteriéru G Nature Wetterschutzöl.



Popis produktu

Oblast použití

K základnímu nátěru a povrchové úpravě neošetřeného dřeva v interiéru i silněji namáhaného dřeva v exteriéru, např. zahradního nábytku, dřevěných podlah, dřevěných stolů a kuchyňských desek apod. V exteriéru pouze v kombinaci s produkty pro ochranu proti povětrnostním vlivům

Odstíny

Jednotlivé odstíny lze vzájemně míchat.

Zpracování

Zpracování

Upraveno a připraveno k použití. Neředit. Aplikujte štětcem, nebo štětkou, příp. hadříkem, nebo tamponem. Před použitím dobře promíchejte. Olejové mořidlo nanášejte hojně a rovnoměrně. Po krátké době přebytečné mořidlo opět rozetřete štětcem a setřete ve směru vláken, přičemž štětec opakovaně otírejte do hadříku, který nepouští vlákna. Zejména u korku dbejte na rovnoměrné nanesení. Vždy se doporučuje nanést mořidlo na zkušební plochu.

Spotřeba

cca 35 - 50 ml/m² na 1 vrstvu v závislosti na stavu povrchu a savosti podkladu, platí na hladkých a hoblovaných/broušených površích. Více savé a drsné podklady mohou mít za následek vyšší hodnoty spotřeby pro první nátěr. Spotřebu doporučujeme ověřit zkouškou na konkrétním podkladu.

Doba schnutí	Při teplotě 20 °C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách; při opětovném nátěru počkejte nejméně 12 hodin. Nízké teploty, vysoká vlhkost a nízká výměna vzduchu zpomalují schnutí a podporují tvorbu zápachu. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání. Povrchy zpočátku zatěžujte pouze opatrně. Po plochách s 2-3 nátěry lze chodit po cca 3 dnech.
---------------------	--

Podklady a jejich předběžná úprava

Podklad	Neošetřené dřevo, podmíněně také na korku. Drsné dřevěné podklady pečlivě obrousit. Povrch dřeva musí být zbaven prachu a mastnoty, čistý, suchý a nezmrzlý, max. 15% vlhkost dřeva. Neaplikujte při teplotách nižších než 12°C.
----------------	---

Informace o výrobku

Skladování	Stabilní po dobu přibližně 4 let, když je obal původně uzavřený. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem.
-------------------	--

Likvidace odpadu	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad Obaly úkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
-------------------------	--

Bezpečnostní opatření a informace	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz
--	--

9. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.